

Textil Batavia S.L.  
 Pol.Ind.L`Horta Vella, Calle 4 , nº 5  
 Apdo.de Correos 33  
 46117 BÉTERA (Valencia)  
 Telf: 961 698 227, Fax: 961 690 178  
[batavia@tejidosignifugos.com](mailto:batavia@tejidosignifugos.com)  
[www.tejidosignifugos.com](http://www.tejidosignifugos.com)


FICHA TÉCNICA ACÚSTICA / ACOUSTIC TECHNICAL DATA

**ARTÍCULO:** *Terciopelo 500 g*

**CÓDIGO:** *B1856*

**COMPOSICIÓN:** POLIESTER 100 % IGNÍFUGO

**DISPOSICIÓN:** Ensayo realizado en la cámara reverberante según UNE-EN ISO 354:2004, como cortina.



Frecuencia Hz	Coefficiente de Absorción	Frecuencia Hz	Coefficiente de Absorción
100	0,01	800	0,68
125	0,02	1000	0,70
160	0,08	1250	0,63
200	0,17	1600	0,66
250	0,24	2000	0,67
315	0,38	2500	0,66
400	0,59	3150	0,66
500	0,65	4000	0,69
630	0,68	5000	0,70